

DEKO FELÜLET ELKÉSZÍTÉSE



Eredeti fa ültető gödör



Felső kb. 5 cm föld kisézése



Felső kb. 5 cm föld kisézése



Környezet tisztítása, föld tömörítése vízzel



Adalékanyag alapos átmosása, pormentesítése



Megmosott kavics szárítása




A már megszáradt zúzalék összeszedése




Kavics és a szükséges mennyiségű gyanta alapos összekeverése (50 kg kavicshoz 1 doboz gyanta)
Vödörben való keverés esetén $\frac{1}{4}$ adaggal dolgozunk



Geotextília lerakása



gyantával összekevert kavics kiöntése a geotextíliára,
és a kiöntött anyag tömörítése



KÉSZ DEKO FELÜLET