



ROMPOX® - PROFI-DEKO

Kötőanyag szilárd kavicssterítés kivitelezéséhez

Termékinformáció



Szín: transzparens

Art. no. 4031



két komponensű műgyanta kötőanyag, mosott, szárított, prmentes kavics vagy zúzalékterítések megkötésére (szemcseméret kb.: 2 - 10 mm).*1

- gyalogosforgalomra
- minimális rétegvastagság 30mm
- vízáteresztő
- ideális útépitésre, favermek kitöltésére
- vízálló
- professzionális használatra
- fehér kavicshoz vagy zúzottkőhöz nem javasolt az alkalmazása
- nagy szilárdságú



jól járható



nem gyomosodik



erősen vízáteresztő



Alkalmazási video: www.romex-pfm.de

*1 Delivery without gravel / grit. This can be sourced on the part of the contractor, i.e. from building material trade suppliers.

ROMEX[®]
PFLASTERFUGENMÖRTEL



Kérem olvassa el a használati útmutatót!
"Műszaki adatok és gyakorlati alkalmazási tanácsok."

Építéshelyi követelmények:

A pályaszerkezetnek ekkor vízáteresztőnek kell lennie. A pályaszerkezetet a tervezett forgalmi terhelésnek megfelelően kell méretezni és kialakítani. A várható terhelés ne okozhat maradandó alakváltozást a felületen.

Előkészítés:

A kavics vagy zúzottkő adalékanyagoknak teljesen pormentesnek kell lenni. Amennyiben a kavicsot szükséges át kell mosni és ki kell szárítani. A pors vagy nedves kavics jelentősen csökkentheti a felület szilárdságát.

Keverés:

75 kg (3 x 25 kg) tiszta és száraz kavicsot a betonkeverőbe kell önteni. A keverés megkezdése után hozzáadjuk a 2,5 kg gyanta és edző komponenseket lassan öntve. A keverési idő legalább 5 perc.

Bedolgozás:

A kész keveréket az előkészített felületre kell önteni, ha szükséges több részben, majd szintező sávokat célszerű kialakítani min. 3 cm vastagságban. A keveréket lehúzóéc, símitó vagy könnyű vibrációs lemez segítségével kell tömöríteni. Az elkészült felületnek tökéletesen simának kell lenni. A jó tömörítés létfontosságú, ez biztosítja a hosszú élettartamot az esztrich burkolatnak.

Utókezelés:

Az elkészült felületet min. 24 órán keresztül védeni kell az esőtől pl. fólia takarással. A takarás nem érintkezhet közvetlenül a burkolt felülettel és alatta a szabad égáramlást biztosítani kell.

Fontos megjegyzések:

A kiválasztott kavicsal vagy zúzával érdemes mintafelületet készíteni. Fehér kavicsra vagy zúzottkőre nem javasolt az alkalmazása. Az adalékanyagoknak teljesen száraznak és pormentesnek kell lenni.

Alkalmazási adatok:

| | |
|---|---|
| Bedolgozási idő: | 20 - 30 perc +20 °C felületi hőmérséklet |
| Felületi hőmérséklet: | > 0 °C (max. ≤ +30 °C) |
| alacsony hőmérsékleten: | lassúbb kötés (szilárdulás) |
| magas hőmérsékleten: | gyorsabb kötés (szilárdulás) |
| utszakasz megnyitása a burkolás befejezése után: | 24 óra részleges terhelés mellett / 6 nap teljes terheléssel (kb 20°C felületi hőmérsékleten) |

free for full use after 6 days

Műszaki adatok:^{*2}

| | Építéshelyi értékek |
|---------------------------------|-------------------------|
| kemény habarcs sűrűsége: | 1,42 kg/dm ³ |
| Hajlító-húzó szilárdság: | 4,2 N/mm ² |
| Nyomószilárdság: | 12,3 Nmm ² |
| Vízáteresztőképesség | magas ^{*3} |

Eltartható: 12 hónapig, fagymentes helyen.

Anyagszükséglet kg/m² - Számítás alapja: rétegvastagság Ø 30 mm.

Minden 1,5 m² -es elkészítéséhez a következő szükséges:

→ 2,5 kg gyanta és edző komponens **ROMPOX® - PROFI-DEKO**

→ + 75 kg pormentes, száraz kavics vagy zúzott kő (szemcse méret kb. 2-10 mm¹)

A jelen kiadványban szereplő információktapasztalati értékekre, a tudomány- és szakmai gyakorlaton alapulnak, de ez nem kötelező érvényű jognyilatkozat. Minden korábbi információ érvényét veszti jelen kiadvánnyal. Az alkalmazási adatok + 20 °C-os hőmérsékleten kerültek meghatározásra. Készült 2009 augusztusában. A változtatás jogát fenntartjuk. A nyomtatott anyag és a valóságos színek között színelterés előfordulhat.

*1 Adalékanyag nélkül kerül szállításra. Az adalékanyag beszerzése megrendelő feladata.

* 2 Az értékek alapja ROMEX® referencia zúzával, frakció 3/5.

Forgalmazó: ALAKart Kft. 1095. Budapest, Tagló u. 11. • Tel.: +36 1 215 9085 • e-mail: alakart@alakart.hu

ROMEX® PFM GmbH • Von-Bassenheim-Str. 2 • D-53881 Euskirchen • Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-20 • Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-28 • E-Mail: info@romex-pfm.de • www.romex-pfm.de



Keverés



Előterítés



Terítés



Tömörítés



Tömörítés