



ROMPOX® - FLEX FUGA

Tartósan rugalmas fugázóhabarcs

Termékinformáció



Két komponensű, rugalmas térburkolat fugázóhabarcs

- közepes forgalmi terhelés
- nem kötött ágyazathoz
- fugaszélesség min. 5mm
- fugamélység min. 30mm (aburkolóelemvastagságának 2/3-ig)
- vízáteresztő
- öntömörödő
- víz emulziós
- szemerkélő esőben bedolgozható
- nem kell letakarni a kész felületet szemerkélő esőben
- bedolgozható, ha a felületi hőmérséklet $> 7^{\circ}\text{C}$



nem gyomosodik



Könnyen járható



Nincs cementfátyol



Alkalmazási video: www.rompox.hu

ROMEX®
PFLASTERFUGENMÖRTEL

Kérem, olvassa el a használati útmutatót!
“Műszaki adatok és gyakorlati alkalmazási tanácsok.”

Építéshelyi követelmények: A burkolatot a tervezett forgalmi terhelésnek megfelelően kell elkészíteni. A fugázás megkezdése előtt a burkolati elemeknek stabilan kell állnia az ágyzatban, azok nem mozoghatnak, billeghetnek.

A felület előkészítése: Ki kell tisztítani a fugákat minimum 30mm mélységig, nagyobb forgalom esetén a burkoló elemek vastagságának 2/3-ig (minimum fugaszélesség 5mm). A felületet meg kell tisztítani az összes szennyeződéstől a munka megkezdése előtt. Azokat a területeket, amelyeket nem a Flex-Fuga anyaggal kívánja kifugázni, le kell takarni.

Előnedvesítés: Nedvesítse elő a fugázandó felületet. Porózus burkolati anyagok, illetve nagyobb felületi hőmérséklet esetén intenzívebb előnedvesítés szükséges.

Keverés: Nyissa fel a vödört, nyissa ki a flakonokat és öntse az adalékanyagra lassan, telej egészében azok tartalmát (a flakonokat egy kevés vízzel öblítse ki) és kezdje meg a keverést a keverőszárral. A keverést folytassa 6 percig. Vízet ne adjon a habarcskeverékhez!

Bedolgozás: Az elkészült habarcskeveréket öntse a kellően nedves fugázandó felületre és azonnal telítse a fugákat egy gumilehűző segítségével. A fugázóhabarcsot a könnyebb bedolgozás érdekében célszerű három-négy részben kiönteni a fugázandó felületre.

Felület tisztítása: Körülbelül 10 - 15 perc után (20°C felületi hőmérséklet esetén) a burkolat felületét egy durva kokuszseprűvel kell leseperni, majd végül egy finom szűrő seprűvel megtisztítani, egészen addig míg a kövek felülete minden habarcsmaradéktól mentes nem lesz. Akkor érte el az ideális seprési időt, ha a kövek felületén már semennyi fehér habarcsmaradékot nem lát. A seprést célszerű a fugáirányra átlósan végezni. A lesepert anyagot nem lehet újra felhasználni!

Alkalmazási adatok:

Bedolgozási idő:	kb. 20-30 pec +20°C hőmérséklet esetén
Felület hőmérséklete:	> 7°C (max. ≤ +25 °C)
alacsonyabb hőmérséklet esetén:	lassúbb kötés (szilárdulás)
magasabb hőmérséklet esetén:	gyorsabb kötés (szilárdulás)
Útszakasz megnyitása fugázás után:	a fugázás után 24 órával gyalogos forgalom (kb 20°C felületi hőmérsékleten), teljes terhelhetőség 7 nap után

Műszaki adatok:

	Laboratóriumi érték *1
Húzószilárdság:	0,295 N/mm ²
Max. táguulás ε:	9,26 %
Szilárd anyagsűrűség:	1,34 kg/dm ³
Hajlítószilárdság*2:	1,2 N/mm ²
Behajlás törési terhelésnél*2,*3:	12,6 mm
Vízáteresztő képesség kf	16,29 • 10 ⁻⁵ m/s = kb. 1,6 l/perc/m ² (10%-os fugahányad esetén)

Eltartható:

12 hónapig, gyanta/edző komponens és adalékanyag: fagymentes, száraz helyen.

Szükséges mennyiség kg/m² - egyszerű kalkuláció: fuga mélység 30 mm

Stone size		40 x 40 cm	20 x 20 cm	16 x 24 cm	14 x 16 cm	9 x 11 cm	4 x 6 cm
Joint width	8 mm	1,6	3,2	3,4	4,4	6,5	12,0
	10 mm	2,0	4,0	4,3	5,6	8,0	15,0
Polygonal slabs		approx. 4 - 6					

Mennyiségkalkulátor: www.rompox.hu



Minden adalékanyag természetes anyag, így esetleges színeltérések lehetségesek. A jelen kiadványban szereplő információk tapasztalati értékekre, a tudomány- és szakmai gyakorlaton alapulnak, de ez nem kötelező érvényű jognyilatkozat. Minden korábbi információ érvényét veszti jelen kiadvánnyal. Az alkalmazási adatok + 20 °C-os hőmérsékleten kerültek meghatározásra. Készült 2012. szeptemberében. A változtatás jogát fenntartjuk. A nyomtatott anyag és a valóságos színek között színeltérés előfordulhat.

*1 víz hozzáadása nélkül

*2 3 pontos hajlító szakítópróba a DIN EN 1015-11, szabvány szerint, feltámasztási pontok távolsága: l = 100 mm

*3 a minta közepén

Forgalmazó: ALAKart Kft. 1097. Budapest, Tagló u. 11. • Tel.: +36 1 215 9085 • e-mail: alakart@alakart.hu

